

BossCover



EPDM Primer



Productomschrijving

BossCover Primer is een op polymeerbasis rubber gebaseerde hechtprimer. Deze formule met hoge viscositeit bevordert een uniforme dekking op zowel horizontale als verticale ondergronden.

Hoofdtoepassing

BossCover Primer wordt gebruikt om de BossCover EPDM voor te bereiden voor een betere hechting met de BossCover tapes en kittens. BossCover Primer kan worden toegepast op alle ondergronden zoals beton, OSB, multiplex (plywood) en metalen oppervlakken. De BossCover Primer wordt vooral gebruikt als grondlaag voor verbinding met de zelfklevende tapes en voor het maken van de naden. De BossCover Primer kan ook gebruikt worden om het EPDM membraan in een teruggevouwen positie te houden terwijl de naad wordt geprimerd.

Beperkingen

Niet gebruiken als membraanreiniger.

Talk, stof, olie, ijs, sneeuw of natte omstandigheden belemmeren een goede hechting.

Schone en droge oppervlakken zijn noodzakelijk.

Niet voor gebruik op PVC of TPO dakmembranen.

Niet gebruiken op geëxtrudeerde of geëxpandeerde polystyreen isolatie.

Bij installatie temperaturen lager dan 4°C dient men op te letten om condensvorming op het oppervlak van de primer te voorkomen.

Niet voor gebruik in VOC (Vluchtige Organische Stoffen) gereguleerde markten.

De houdbaarheid is beperkt na opening.

VOORDELEN

- Formule met hoge viscositeit
→ Zorgt voor een gelijkmatige dekking, geen uitlopen en geen plasvorming
- Snel drogend
→ Versnelt de installatie
- Unieke polymeer formule
→ Lange levensduur
- Primer met dubbele functie
→ Houdt de naad in de vouw in terugplooi positie tijdens het primeren

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	Typische waarden
Kleur	Rood
Vaste stoffen	15%
Gewicht per 3,8 L	3.06 kg
VOC gehalte	685 g/L

BossCover

Toepassingseigenschappen	
Ideale verwerkingstemperatuur	Vanaf 10°C
Verbruik	2,5-3 m ² /liter

Toepassing

Vorbereiding van het oppervlak

De ondergrond moet zuiver, droog en vrij van vet en stof zijn. Dus ook geen afval, olie, niet hechtende coatings. Reinig het betreffende oppervlak wanneer nodig met een geschikt reinigingsmiddel voor EPDM-banen.

Toepassing

1. Schud of roer de BossCover Primer grondig voor gebruik en tijdens het gebruik elke 15-20 minuten opnieuw roeren.
2. BossCover Primer niet verdunnen.
3. Niet roken tijdens het werken met primer.
4. Breng de BossCover Primer, wanneer de oppervlakken droog zijn, aan met een volledig verzadigde schuurspons. Breng de primer op een breder gebied aan dan het werkelijke hechtingsgebied om volledige dekking te verzekeren.
OPMERKING: niet aanbrengen beneden 5°C of bij condensvorming.
5. Controleer of de primer handdroog is. Droogtijd wijzigt in functie van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Primer zal visueel glanzend en kleverig aanvoelen.
6. Hou tijdens gebruik zo veel mogelijk het deksel op het blik om te voorkomen dat solventen verdampen. Wanneer u klaar bent, het deksel vastzetten en de primer bewaren zoals aanbevolen. Eenmaal geopend heeft primer een beperkte gebruiksduur.
7. De volledige sterkte van de verbinding wordt na ca. 48 uur bereikt.

Verpakking

BossCover Primer 100 ml (NL)
BossCover Primer 250 ml (NL)
BossCover Primer 1L
BossCover Primer 4L

Opslag en houdbaarheid

Bewaar het materiaal in de originele ongeopende verpakking bij temperaturen tussen 5°C - 32°C. De houdbaarheid bedraagt 12 maanden wanneer opgeslagen in ongeopende verpakking.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg, voor u dit of een ander kleefmiddel gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.